



Rainbow Clears SL45 TORIC Şeffaf Yumuşak Torik Lens					
Meteryal	Polymacon				
Oksijen geçirgenlik	13 dk/t	@ -3.00 d			
Kalınlık	Toric degerlere göre degisen 0.05 mm ile 0.12 mm arasi				
Radyus	8.60				
Çap	14.30				
Sph	0.00D ile		+/-10.00D arası	00.25 derece aralıklarla	
Cyl	-0.75D	-1.25D	-2.00D	-2.75D	-3.25D -3.75D
Aks	0		-180 Derece Arası	5 Derece Aralıklarla	
Açıklama	<p>%45 su ihtiva eden HEMA (hydroxyethylmethacrilate) hammadde, iç yüzey torisiteli lens. İç yüzeyi kalıplama (cast-moulding) sistemi ile, dış yüzeyi ise tornalama (lathe-cut) sistemi ile imal edilmektedir. Torisite iç yüzeye kalıplama sistemi ile veridiginden hata oranı yoktur. Piyasadaki diğer lenslerin aksine, prizmatik olarak değil, "Dynamic Balancing" yani dinamik dengeleme sistemi ile gözün silindirik açısına mükemmel uyum sağlamaktadır. %45 su ihtivasi ise, hastaya büyük rahatlık vermekte ve lensin kalınlığını hissettirmemektedir. Toric Lens uygulaması için deneme setine ihtiyaç yoktur. Hastanın 10/10 görmesini sağlayan gözlük veya lens reçetesini tarafımıza faks ile veya e-mail ile bildirmeniz yeterlidir.</p>				
Temizlik	Piyasada bulunan tüm yumuşak lens temizlik sistemleri uygundur.				
Lens Ömrü	Kullanım tarifine harfiyen uyulduğunda torik lensin ömrü 1 yıl olarak saptanmıştır.				